



wevo

WEVO
VERGUSSMASSEN
EPOXID




PRODUKTÜBERSICHT EPOXID-VERGUSSTMASSEN

WEVOPOX		A 50	VE	30010	2003 FL	34001 FL	34020	389	32702	32703	8260 FL/60	2511 FL	2513	34003	34021
WEVODUR		BX	263	5007	5004	5001	5001	958	5008	5009	1018/25	1005, 1003/07	1003/07	1018	1003/07
Mischungsverhältnis (Gewichtsteile)		100 : 50	100 : 45	100 : 33	100 : 20	100 : 14	100 : 10	100 : 30	100 : 10	100 : 12,5	100 : 29	100 : 16	100 : 13	100 : 25	100 : 25
Mischviskosität bei 22°C [mPa·s]	Rotationsviskosimeter	12.000–18.000	500–700	1.000–2.000	3.400–4.000	3.000–5.000	10.000–20.000	15.000–20.000	2.800–3.800	5.000–8.000	3.000–5.000	2.000–3.000	3.000–6.000	4.000–8.000	2.500–4.500
Topfzeit bei 22°C [min.]°		60–100	40	50	120	100–120	120	25–35	50–70	35 (120°C)	30 (120°C)	30/90 (100°C)	30 (120°C)	30 (120°C)	20 (120°C)
Dichte des Harzes bei 22°C [g/cm³]	DIN EN ISO 2811-1:2016-08	1,14–1,19	1,15–1,18	1,13–1,18	1,61–1,65	1,60–1,68	1,79–1,84	1,43–1,47	1,78–1,85	1,65–1,70	1,68–1,78	1,85–1,89	2,38–2,42	1,85–1,93	1,78–1,86
Dichte des Härters bei 22°C [g/cm³]	DIN EN ISO 2811-1:2016-08	0,95–0,99	0,99–1,02	0,94–0,98	0,94–0,98	0,97–1,01	0,97–1,01	1,80–1,84	0,95–0,99	1,00–1,04	1,14–1,24	1,18–1,22	1,14–1,24	1,18–1,22	1,14–1,24
Shore-Härte D	DIN ISO 7619-1:2012-02	80–85	80–85	82–88	40–45	85–90	85–90	80–85	82–90	80–90	88–94	84–88	90–95	85–90	88–95
Temperatureinsatzbereich [°C]		-25 bis +120	-30 bis +130	-30 bis +130	-40 bis +130	-40 bis +155	-40 bis +180	-40 bis +140	-40 bis +130	-40 bis +155	-40 bis +160	-40 bis +155	-40 bis +180	-40 bis +155	-40 bis +180
E-Modul [N/mm²]	DIN EN ISO 527-2:2012-06	2.300	3.200	2.600	40	5.500	6.500	6.500	6.200	5.000	8.600	9.700	11.000	6.000	14.300
Wärmeleitfähigkeit [W/m·K]	DIN EN ISO 22007-2:2015-12	0,2	0,2	0,2	0,7	0,7	0,8	0,7	0,4	0,6	0,9	1,0	1,4	0,7	0,7
Glasübergangstemperatur [°C]	TMA ISO 11359-2:1999-10	94	49	98	-10	50	45	75	76	117	90	47	52	147	64
Ausdehnungskoeffizient [ppm/K]	TMA ISO 11359-2:1999-10	81 < 50°C 173 > 120°C	78 < 10°C 163 > 60°C	48 < 70°C 159 > 120°C	61 < -40°C 161 > 40°C	52 < 30°C 156 > 90°C	59 < 20°C 151 > 80°C	58 < 20°C 215 > 80°C	56 < 60°C 155 > 90°C	53 < 80°C 157 > 150°C	40 < 80°C 146 > 100°C	48 < 30°C 130 > 80°C	29 < 40°C 91 > 80°C	43 < 120°C 125 > 160°C	42 < 30°C 138 > 80°C
Wasseraufnahme [%]	30 Tage, 22 °C	0,8	0,8	0,6	1,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2
Brandverhalten	UL 94	HB	HB	HB	V-0 6 mm	V-0 4 mm	HB	HB	HB	HB	V-0 6 mm**	V-0 6 mm	HB	HB	HB
Durchschlagfestigkeit [kV/mm]	DIN EN 60243-1:2014-01	–	25	–	–	–	39	–	–	–	33	–	20	–	36
Spez. Durchgangswiderstand [Ω·cm]	DIN EN 62631-3-1:2017-01	10 ¹⁶	10 ¹⁵	10 ¹⁵	10 ¹²	10 ¹⁷	10 ¹⁶	10 ¹⁵	10 ¹⁵	10 ¹⁵	10 ¹⁵	10 ¹⁷	10 ¹⁵	10 ¹⁴	10 ¹⁵
Dielektrizitätskonstante ε (bei 50 Hz, 22°C)	DIN EN IEC 62631-2-1:2018-12	3,1	4,1	3,7	7,8	4,7	4,0	4,2	4,7	5,1	3,8	4,8	4,8	3,6	3,4
Verlustfaktor tan δ (bei 50 Hz, 22°C)	DIN EN IEC 62631-2-1:2018-12	0,013	0,020	0,012	0,180	0,026	0,025	0,005	0,011	0,022	0,014	0,030	0,016	0,003	0,010

Alle Verarbeitungsparameter beziehen sich auf die Raumtemperatur. Alle mechanischen, thermischen und elektrischen Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtete Produkte.

° Das Intervall der angegebenen Verarbeitungszeiten entspricht den derzeitigen Standardvariationen. Kundenspezifische Ausführungen sind je nach Anwendung einstellbar.

** mit Zulassung unter File-Nr. E108835

Für weitere Informationen stehen Ihnen detaillierte technische Datenblätter für jedes unserer Produkte zur Verfügung.

Es liegt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, wie und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, unsere technische Unterstützung und unsere Informationen (in Wort, Schrift oder durch Produktionsbewertung), einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, unsere technische Unterstützung und unsere Informationen selber zu Ihrer eigenen Zufriedenheit daraufhin prüfen, ob unsere Produkte, unsere technische Unterstützung bzw. unsere Informationen für die von

Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen geeignet sind. Diese anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Prüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von uns durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen, insbesondere technische Daten und sämtliche technische Unterstützung, erfolgen ohne Gewähr (jederzeitige Änderungen vorbehalten). Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitige Haftung) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selber übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt.



WEVO-CHEMIE GmbH · Schönbergstraße 14 · 73760 Ostfildern-Kemnat
Telefon +49 711 167 61-0 · Fax +49 711 167 61-44 · info@wevo-chemie.de · wevo-chemie.de